



















Manto flessibile in poliestere Trevira, utilizzato come manto standard per:

- Porte ad avvolgimento e ad impacchettamento rapido verticale
- Manto laterale e superiore di sigillanti a ribalta e a terra

Specifiche Tecniche : (Conforme alla norma EN 12641-2)

	Manto Flessibile Standard		
	Norme	Unità	Valori
Tipo di spalmatura	---	---	PVC
Tessuto di supporto	DIN EN ISO 2076	---	PES
Titolo del filato	DIN EN ISO 2060	dtex	1100
Armatura	ISO 3572	---	P 2/2
Peso totale	EN ISO 2286-2	g/m ²	900
Resistenza alla trazione - ordito	EN ISO 1421/V1	N/50 mm	4300
Resistenza alla trazione - trama	EN ISO 1421/V1	N/50 mm	4000
Resistenza alla lacerazione - Ordito	DIN 53363	N	500
Resistenza alla lacerazione - Trama	DIN 53363	N	500
Resistenza al freddo	EN 1876-1	°C	-40
Resistenza al caldo	PA 07.04 (intern)	°C	+70
Resistenza alla fiamma	ISO 3795	mm/min.	<100
Solidità alla luce	EN ISO 105 B02	Note, Value	>6
Resistenza alla piegatura	DIN 53359 A / DIN EN ISO 7854 B (Nessuna piega)	---	100000 x
Adesione	PA 09.03 (intern)	N/cm	20
Resistenza ai solventi	DIN 51635	---	Resistente

Cartella colori standard		Riferimento COIL	Simil RAL
Bianco		907	9010
Avorio		184	1015
Giallo navone		101	1021
Giallo segnale		119	1003
Arancio puro		205	2004
Rosso carminio		370	3002
Blu luce		549	5012
Blu genziana		543	5010
Blu cobalto		566	5013
Verde smeraldo		663	6001
Verde foglia		623	6002
Verde opale		636	6026
Grigio alluminio		729	7035
Grigio chiaro		717	7040
Grigio agata		705	7038
Grigio polvere		763	7037
Nero		905	9005
Marrone cioccolata		830	8017